



Rhenacret Retape

Es un mortero predosificado de alta finura diseñado para el parchado rápido, reparación y afinado de superficies, eliminando rugosidades, fisuras y grietas presentes en pisos interiores de concreto y radieres. Se recomienda también para trabajos de renovación y acondicionamiento de pisos antes de la colocación de piso flotante, piso de madera, cerámicos, alfombras, cubrepisos vinílicos y PVC.



CARACTERÍSTICAS

- Fácil preparación y rapidez de colocación.
- Excelente adherencia al sustrato y resistencia final.
- Rápido fraguado y endurecimiento.
- Fina terminación Uso interior.

PRESENTACIÓN

- Saco de 20 Kg



USOS

- Para Retape de pisos interiores.
- Para renovación y acondicionamiento de pisos antes de revestir.

MODO DE USO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- Antes de realizar la preparación y colocación del mortero, la superficie debe estar firme, con capacidad de absorción, seca, libre de falsas adherencias y polvo que impida una buena adherencia. Con el objetivo de mejorar la adherencia al sustrato, puede utilizar Rhenacret Top con agua 1:1 para superficies no absorbentes y 1:4 (1 Rhenacret Top: 4 agua) para superficies porosas o absorbentes. Vierta la dilución en el piso y distribúyala de manera uniforme con rodillo de chiporro transversalmente. Para sustratos altamente absorbentes, aplique una segunda capa cuando la primera esté seca.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- En un recipiente limpio prepare la mezcla de Rhenacret Retape Plus vertiendo la bolsa de 20 kg. de polvo lentamente sobre 7-8 litros el agua amasado, (razón agua/polvo 0,35 - 0,40) mezclando con agitador mecánico helicoidal a baja velocidad hasta obtener una mezcla homogénea. Preparada la mezcla, aplíquela con llana o plana metálica sobre toda la superficie a cubrir.



DATOS TÉCNICOS

Color	Gris
Aspecto	Polvo
Densidad Suelta	0,968 kg/lit
Trabajabilidad	30-45 min aprox. (20°C)
Transitable	Después de 4 horas.
Revestible	Después de 24 horas.

ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL

- Almacenar en ambiente seco y protegido.
- No exponga a la intemperie ni a rayos solares directos.
- Conservado en su envase original y almacenado en las condiciones ya descritas, su duración es de 6 meses aproximadamente.

MODO DE LIMPIEZA

- Después de aplicado el mortero lave con agua y detergente las herramientas y utensilios usados.
- No elimine producto por el alcantarillado.



SALUD Y SEGURIDAD

Es un producto a base de cemento y por lo tanto produce reacción alcalina con el agua pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado con el producto.

Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.

PRECAUCIONES

- No aplique el producto en condiciones extremas de temperatura ambiente ya que a mayor temperatura menor es el tiempo de trabajabilidad del producto, y por el contrario, mientras más baja es la temperatura de aplicación, mayor será el tiempo de trabajabilidad e inicio de fraguado.
- No coloque este producto en zonas con humedad permanente. Para lo anterior detecte primeramente el origen del foco de humedad y enseguida repare la superficie antes de nivelarla.
- Proteja el material de la desecación prematura evitando su aplicación directa al sol y evite las corrientes de aire.