



Rhenacret Autonivelante 3K

Es un mortero autonivelante cementicio diseñado para la nivelación y afinado de pisos interiores y exteriores. Su formulación le otorga una consistencia plástica y reológica permitiendo una óptima trabajabilidad y facilidad de colocación sobre la superficie a nivelar.



CARACTERÍSTICAS

- Autonivelante.
- Buena fluidez y cohesión del producto fresco.
- Excelente terminación y alta resistencia final.
- Buena trabajabilidad y rendimiento.
- Colocación desde 3 hasta 30 mm. de espesor en una sola aplicación.
- No sufre retracciones hasta el espesor máximo indicado.
- Transitable a partir de las 4 horas en adelante dependiendo del espesor y temperatura ambiente.



USOS

- Apto para uso interior y exterior sin humedad permanente.
- Rehabilitación de pavimentos con tránsito moderado a alto, con y sin necesidad de recubrimiento.
- Para la nivelación de grandes superficies con alto tráfico en centros comerciales, hospitales, clínicas, edificios institucionales, habitacionales, entre otros.
- Recepción de recubrimientos de alfombras, pisos de madera, pisos flotantes, pisos de gomas en general; PVC, cubrepisos vinílicos y caucho.

MODO DE USO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- La superficie deberá estar firme, limpia, seca, libre de polvo, restos de yeso, grasa, aceite o cualquier otro elemento que no permita una buena adherencia.
- Elimine restos de mortero antiguo y falsas adherencias. Repare grietas y fisuras antes de iniciar la imprimación y posterior nivelación de la superficie.

IMPRIMACIÓN DEL SUSTRATO

- Imprima la superficie a nivelar con Rhenacret Top RTU aplicando 2 manos cruzadas. Para superficies muy porosas o absorbentes imprimir con 1 mano adicional para asegurar el desaire y óptimo sellado de la superficie.
- Por cada mano aplicada deje secar la superficie hasta que esté seca al tacto.
- Enseguida prepare el mortero para su colocación sobre la superficie.



APLICACIÓN DEL MORTERO

- En un recipiente limpio vierta lentamente 25kg. de mortero sobre 5,5 litros de agua, mezclando preferentemente con agitador mecánico helicoidal a velocidad media durante 2-3min aprox. hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos.
- Enseguida aplique y distribuya el mortero sobre la superficie con ayuda de una llana alisadora, orientando la mezcla sobre la superficie para su asentamiento hasta el espesor máximo requerido. Repase con un rodillo de púas para ayudar a desairear el mortero durante su colocación y asegurar de este modo una buena extensión y terminación.

DATOS TÉCNICOS

Composición	Cementicia
Color	Gris
Aspecto	Polvo
Dosis de agua	5,5 litros / saco.
Densidad polvo (20°C)	1,32 kg/dm ³ .
Rendimiento bolsa 25kg	16,70 m ² /mm.
Consumo	1,50 kg/m ² /mm.
Trabajabilidad	30 – 40 min.
Inicio de fraguado (20°C)	60 – 80 min.
Resistencia a la Compresión (kgf/cm²) (NCh 158 - NCh 2256) - 28 días	>330
Resistencia a la flexión (kgf/cm²) (NCh 158 - NCh 2256) - 28 días	>70

NOTA: La información especificada se logra en condiciones de 20°C temperatura ambiente y 55% de humedad relativa.



CONSIDERACIONES

- No llevar a cabo la aplicación de este producto si la condición de temperatura ambiente o del lugar se encuentra por debajo de los 5°C o por encima de los 30°C.
- No coloque este producto en zonas exteriores con humedades permanente. Para esto último, proteja el producto o repare primeramente el foco de humedad para enseguida nivelar la superficie.
- Una vez colocado el material, protéjalo de la acción directa del sol y evite además la presencia de corrientes de aire que afectan al tiempo de fraguado y resistencia final de la superficie.
- Dosifique sólo la cantidad de agua indicada para la obtención de un óptimo resultado de rendimiento, adherencia y resistencia final del mortero.

ADVERTENCIA

- No elimine producto por el alcantarillado.
- Rhenacret Autonivelante 3K contiene componentes hidráulicos, que producen reacciones alcalinas con el agua, pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado con el producto.
- Use elementos de protección personal como antiparras, guantes, ropa adecuada durante la colocación de este producto.

ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL

1 año en su envase original sellado y protegido en ambiente seco.

